

UdiSPEZIALKLEBER®



Produkt	Lepidlo tužší viskozity na disperzní bázi k okamžitému použití.
Použití	K lepení dřevovláknitých izolačních desek mezi sebou, na vodovzdorných podkladech, na dřevěných podkladech a v oblasti rolet a žaluzií. Použitelné v interiéru i exteriéru.
Složení	Speciální akrylátové pojídlo, plniva, voda
Vlastnosti	Lepidlo bez rozpouštědel, k okamžitému použití, lehce zpracovatelné, jednosložkové, tužší viskozity s velmi vysokou přilnavostí k podkladu na dřevitých podkladech. Po vytvrnutí odolává povětrnostním podmínkám a mrazu. Při vytvrzování vytváří jen malé pnutí a zůstává otevřená pro difúzi vodních par. Disponuje základní algicidní a fungicidní výbavou.
Technická data	Zrnitost: 0,3 mm Tepelná vodivost: ca. 0,6 W/(mK) Měrná hmotnost za sucha: ca. 1,3 kg/dm ³ Spotřeba materiálu: ca. 2 kg/ m ² při 5 mm vrstvě materiálu a slabě savém podkladu Minimální tloušťka vrstvy: 2 mm Doba zpracování: ca. 1,5 hodiny po použití lepidla Vydatnost: 6 m ² při 12 kg kbelíku nebo 12 m ² při 24 kg kbelíku
Forma dodávky	Plastový kbelík, obsah 12 nebo 24 kg (24 kbelíků na paletě = 288 nebo 576 kg). Podlouhlý sáček, obsah 620 ml (20 ks v kartónu).
Skladování	V dobře uzavřeném kbelíku nebo kartuši, v chladnu, chránit před přímým slunečním zářením a světlem, chránit proti mrazu. Doba skladování by neměla přesáhnout 12 měsíců.
Zjištění kvality	Stálý nezávislý i vlastní dozor, nepřetržitá kontrola kvality materiálu a kontrola kvality všech vstupních surovin, jakož i management kvality odzkoušený a certifikovaný TÜV podle globálně platné normy DIN EN ISO 9001 zaručují splnění těch nejnáročnějších kvalitativních požadavků.
Zařazení podle německého zákona o chemikáliích	Označení nebezpečnosti: nepodléhá povinnosti označování Bezpečnostní ustanovení: S 2: Uchovávat mimo dosah dětí S 24/25: Vyvarovat se styku s očima a pokožkou S 26: Při kontaktu s očima důkladně vymýt vodou a konzultovat s lékařem S 37/39: Při zpracování používat vhodný ochranný oděv a brýle S 46: Při požití ihned vyhledat lékařskou pomoc a předložit lékaři balení nebo popisovou etiketu
Podklad	Dřevité podklady z vodovzdorně sklížených dřevotřískových desek (V 100) nebo desek z aglomerovaného dřeva (OSB) do exteriéru. Podklad musí být čistý, mít potřebnou únosnost a být vytvrdnutý, respektive jeho povrch zpevněn, bezprašný, bez prasklin a nenamrzlý, jakož i bez zbytků, které by způsobovaly snížení přilnavosti. Podklad nesmí být vlhký. Prach, uvolňující se staré nátěry a případné vrstvy aglomerátů je potřeba odstranit. Podkladní omítky musí být minimálně 4 týdny staré.

Údaje v tomto technickém listu odpovídají našemu současnému stavu znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozmanitosti možných situací, nezbavují výše uvedené údaje zpracovatele při zpracování a používání našich produktů nutnosti posoudit konkrétní případ, případně provést vlastní zkoušky. Právně závazné záruky určitých vlastností nebo vhodnosti pro konkrétní způsob použití nelze z našich údajů vyvozovat. Všeobecně platná stavebně technická pravidla je nutné dodržet. Vyhrazuje si právo na změny, které plynou z technického pokroku a slouží vylepšování produktu nebo jeho používání. Vydáním této technické informace se stávají všechna předchozí vydání neplatnými. Nejaktuálnější informace si prosím vyhledejte na našich internetových stránkách.

UdiSPEZIALKLEBER®

Zpracování

UdiSPEZIALKLEBER® pastózní výrobek k okamžitému použití se nanáší ozubenou špachtlí (3 x 3, 4 x 4 mm nebo 6 x 6 mm) stejnoměrně a celoplošně na podklad, respektive na lepené dřevovláknité izolační desky. Následně lepené materiály pevně a stejnoměrně přitlačte. Desky musí být kladeny do čerstvě naneseného lepidla, vyrovnány a přitlačeny. Nanášejte jen tolik lepidla, kolik izolačních desek můžete lepit, dříve než začne povrch lepidla schnout. Udělejte si předem zkoušku - výsledek je závislý na teplotě, vlhkosti vzduchu, savosti podkladu. Lepidlo vytlačené na okrajích by mělo být okamžitě odstraněno vlhkým hadrem nebo houbou. Pracovní nástroje očistěte ihned po upotřebení vodou.

Upozornění:

Nezpracovávat na přímém slunci, za deště nebo větru a fasádu chránit až do úplného vytvrdnutí (lešenářskou sítí). vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou dobu tuhnutí ztlačit. Nepřidávejte do lepidla žádné prostředky proti mrazu nebo jiné cizí látky. Chraňte okolní plochy proti potřísnění, zejména sklo, keramiku, zdivo, přírodní kámen, lak a kov. Potřísněná místa okamžitě opláchněte dostatečným množstvím vody. Nečekejte až do ztuhnutí. Nástroje očistěte vodou ihned po upotřebení. Vrstva stěrky musí být před každým dalším nanesením další vrstvy vyschnutá a vytvrdnutá.

UdiSPEZIALKLEBER® je vhodné k vlepení armovací tkaniny UdiARMIERUNG® na menších plochách. Nezpracovávejte pod + 5 °C a nad + 30 °C teploty vzduchu a stěny a nenechávejte lepidlo před lepením oschnout. DIN 18550 a DIN 18350 (VOB, díl C) jakož i dbejte zvláštních ustanovení „Všeobecné stavebně-dozorčí atestace“.



Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem
Tel: +420 326 901 411
Fax: +420 326 901 456
E-mail: info@ciur.cz
Internet: www.ciur.cz



Sídlo: Blankenburg str. 81, 09114 Chemnitz (Německo)
Kontaktní osoba: Dipl.-Bw. Norman Unger,
Tel.: 0049 371-8156426, Fax: 0049 371-8156464,
E-mail: n.unger@unger-diffutherm.de

Váš prodejce vám poradí:

Originál osvědčený od roku 1989.

www.drevovlakna.cz

Údaje v tomto technickém listu odpovídají našemu současnému stavu znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozmanitosti možných situací, nezbavují výše uvedené údaje zpracovatele při zpracovávání a používání našich produktů nutnosti posoudit konkrétní případ, případně provést vlastní zkoušky. Právně závazné záruky určitých vlastností nebo vhodností pro konkrétní způsob použití nelze z našich údajů vyvozovat. Všeobecně platná stavebně technická pravidla je nutné dodržet. Vyhrazuje si právo na změny, které plynou z technického pokroku a slouží vylepšování produktu nebo jeho používání. Vydáním této technické informace se stávají všechna předchozí vydání neplatnými. Nejaktuálnější informace si prosím vyhledejte na našich internetových stránkách.